

## Technický list

### **Rost – Dekor Basislack** **Dvousložkový dekorativní podkladový lak**

- Číslo druhu:** 5756
- Materiál:** Dvousložková akrylová kombinace se železitou slídou
- Rozsah použití:** Podkladový lak pro pravou napodobeninu účinků rzi. Na kovové konstrukce všeho druhu, které musí splnit nejvyšší požadavky ve vnitřním i vnějším prostředí. Schodiště, mosty, dekorativní a umělecké prvky pro výstavy, pro efektní nátěry lamp a svítidel, světelných objektů, židlí, stolů, lavic atd.
- Vlastnosti:** **PHARMOL: Rost-Dekor Basislack** odolává nepřekonatelným způsobem útokům vlivů životního prostředí díky své odolnosti vůči světlu a vlhkosti. Ze speciální kombinace houževnatých akrylátů vznikne vrstva umělé plastické hmoty, která více jak 20 let umožňuje udržet dekorativní vzhled a stejně tak i extrémní antikorozi ochranu. Silné zdůraznění kovového charakteru a plastického tvarování objektu s drsným povrchem.
- PHARMOL: Rost-Dekor Basislack** rychle zasychá a bezproblémově vytvrzuje i ve vysokých tloušťkách vrstvy, (až do 120 µ suchého filmu pro pracovní krok) na mechanicky zatížitelný nátěr.
- PHARMOL: Rost-Dekor Basislack** je ideální výchozí nátěr pro **PHARMOL: Rost-Dekor Efektlacke**
- Použití:**
- Příprava:** Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu, mastnot a silikonů, stejně jako bez jiných zbytků a usazenin zhoršujících přilnavost. Volnou rez je zásadně nutné mechanicky, nebo jinak podle možnosti odstranit. Nejlepší výsledky budou docíleny u opískovaných podkladů od Sa 2,5. Při očekávaném vysokém namáhání (teplotní, mechanické nebo povětrnostními vlivy) doporučujeme v každém případě swepování (u zinku a hliníku) nebo pískování podkladu u oceli, železa a litiny od Sa 2,5

- Základní nátěr:** Jako základní nátěr doporučujeme naše již po celá desetiletí osvědčené dvousložkové základní barvy, vždy speciálně zvolené podle podkladu a očekávaného zatížení.
- Zinek a hliník** **PHARMOL: 2K EP Glimmer Grund nebo PHARMOL: 2K EP - Grund**  
**ST 37-ocel, železo a šedá litina:** k výše uvedeným navíc, při opískování min. Sa 2,5
- PHARMOL: 2K EP Zinkstaub Grund**
- Práškový nátěr:** Plochy opatřené práškovými nátěry důkladně očistit s **PHARMOL: Pulverlack-Activator** a jakmile podklad zmatoví, může nátěr následovat přímo na práškovou vrstvu.
- Vrchní nátěr:** U připravených a základovaných dílů nebo u objektů majících původní dobře držící nátěr doporučujeme nanést **PHARMOL: Rost-Dekor Efektlack v 1-2 vrstvách** s jednou tloušťkou vrstvy od 60 - 80 μ suchého filmu. U objektů s extrémním zatížením častou vlhkostí výrazně prodlouží životnost zvýšení tloušťky vrstvy okolo max. 50 %.

## Technické údaje:

- Forma dodávky:** nastavení připravené k natírání
- Velikosti nádob:** 1 kg, 2, 5 kg, 10 kg, 25 kg vše netto
- Specifická váha:** ca 1,50 kg / ltr
- Mísící poměr:** 10 : 1 dle váhy s tvrdidlem **PHARMOL: IH 98 - WF**
- Ředění:** **UV: universální ředidlo** 0-15 % dle potřeby
- Zpracování:** Natírání, válečkování, stříkání  
Vysoký tlak: tryska 1,8-2,5 mm, vzduch 3-6 bar  
Mix se vzduchem: tryska 1,6-2,5 mm, vzduch 3-5 bar, materiál 1-3 bar
- Doporučené tloušťky vrstvy:** ca 60 – 80 μ suchého filmu pro celkovou tloušťku vrstvy  
ca 60 – 80 μ suchého filmu pro pracovní krok
- Vydatnost:(teoret.)** ca 6m<sup>2</sup> / kg, ca 120 ml / m<sup>2</sup> (při 60 μ suchého filmu)
- Doba zpracování:** ca 8 hodin: ( při 10 % zředění)  
(při 20° C)

<b>Schnutí: (při 20°C)</b> (při 60 µ such.filmu)	na povrchu	ca 30 min.
	na omak	ca 8 hod
	schopnost k transportu	ca 24 hod
	vytvrnutí	ca 3-5 dní
	nebo	ca 45 min při 80 °C teploty objektu

**Překrytí :** s tou samou nejdříve po 30 min,s PHARMOL:Rost-Dekor Effektlack  
(při 60 µ such.filmu) nejdříve po 1 hodině

**Barevný odstín:** šedý glimmer

**Stupeň lesku:** tupý mat

**Tepelná odolnost:** ca 140°C (krátkodobá hodnota)  
přitom je možné zbarvení podle odstínu

**Bod vzplanutí:** > 26 °C, A II

**Objednání:** **PHARMOL: Rost-Dekor Basislack - 5756**

Vydáním tohoto návodu ztratily platnost všechny předcházející. Údaje obsažené v popisu jsou výrobními informacemi. Stanovují všeobecné pokyny podle nejlepšího vědomí, podle našich zkušeností a zkoušek. Neberou vždy zřetel na konkrétní případy použití. Nezavazují odběratele k tomu, aby nevyzkoušel vhodnější účel použití výrobků než jaké jsou předloženy.

**Vydání: 12/2014**